

MATERIALES	K-VP K NORMA CALIDAD "AA" MATE SUG. 140922-1 % PESO	K-VP K NORMA CALIDAD "AA" SATIN SUG. 070922-1 % PESO	K-VP CALIDAD "A" SUG. 060922-1 % PESO	K-VP CALIDAD "B" SUG. 010922-1 % PESO	K-VP CALIDAD "C" SUG. 270822-1 % PESO	K-VP CALIDAD "D" SUG. 190222-1 % PESO
AGUA	38.25	41.25	45.34	46.59	52.33	44.54
DISPERSIL D-406	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
HUMECTANTE	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.05
TRIPOLIFOSFATO DE SODIO	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
ANTIESPUMANTE	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30
CONSERVADOR	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20
BIÓXIDO DE TITANIO R.	11.00	10.00	8.00	6.00	4.00	2.00
ADITSIL P.R.U.V REFLEX F.D.	7.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00
ADITSIL "S" P.R.U.V REFLEX F.D.	21.00	24.50	20.00	24.00	16.00	2.00
CAOLIN EXTRA BLANCO MICRO	2.00	-	-	-	-	-
CARBONATO DE CALCIO IM.	-	-	4.55	3.46	9.32	37.00
MODIREOL AV-500	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.80
ESPESANTE CELULOSICO	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	-
RESINA V.V. VINIL VERSATATO	-	-	14.00	12.00	10.00	8.00
RESINA 100% ACRÍLICA	16.00	16.00	-	-	-	-
ESPESANTE ACRÍLICO	0.50	-	0.50	0.50	1.00	1.20
COALESCENTE	0.70	0.70	0.56	0.50	0.40	0.66
DIETILENGLICOL	1.00	1.00	-	-	-	-
AMONIACO o EQUIVALENTE	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00
TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
N.V. %	50.59	48.20	45.28	45.00	40.00	48.98
C.P.V. %	67.34	62.20	67.26	71.70	72.53	78.38
DENSIDAD CALCULADA	1.433	1.402	1.352	1.351	1.301	1.423

TODAS ESTAS PINTURAS CUBREN A UNA SOLA MANO